

# ADI SUPER REFUERZO

Membrana de refuerzo bidireccional



## DESCRIPCIÓN

ADI SUPER REFUERZO es una malla flexible 100% de poliéster tejida bidireccionalmente para reforzar las capas de impermeabilización de ADI TECHO tipo acrílico o Asfáltico en donde se requiera características superiores de resistencia al rasgado en dos direcciones.

## CARACTERÍSTICAS

Es una malla tejida de alta resistencia bidireccional. Su consistencia permite una mayor moldeabilidad sobre superficies irregulares y se integra completamente a las capas de impermeabilizante asegurando un sistema de alta resistencia.

## USOS

Se recomienda usar utilizar sobre toda la superficie en áreas críticas como pretilas, grietas, uniones, traslapes en lámina, etc. Es ideal en zonas sísmicas, o con altos movimientos estructurales, ya sea por asentamientos del terreno o en climas extremadamente cambiantes.

Es 100% compatible con el sistema de impermeabilización acrílico ADITECHOS así como con sistemas del tipo asfáltico en frío.

## VENTAJAS

- Fácil de colocar
- Flexible
- No se pudre
- Vida útil 3 veces mayor a los refuerzos convencionales
- Alta resistencia al rasgado
- Alta retención de los ADI TECHOS

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso	68 gm/m <sup>2</sup>
Ancho	1.10 m
Largo	100 m
Espesor	(0:001) 17
% Elongación dm	24%
% Elongación dc	62%
Densidad	157
Rasgado dm	2,500
Rasgado dc	2,900
Tensión seco dm	29

Tensión seco dc	6
Color:	Blanco

## FORMA DE APLICACIÓN

Se coloca la membrana de refuerzo en forma simultánea y sobre la primer capa de impermeabilizante ADITECHO aun húmedo dejando traslapes de 10 cm. Es importante colocar el refuerzo en sentido transversal a la caída de agua y de abajo hacia arriba evitando arrugas y abolsamientos.

Deje secar de 4 a 6 horas hasta que seque perfectamente y proceda a aplicar la segunda mano del impermeabilizante ADITECHO en sentido transversal a la primera capa.

## PRECAUCIONES

Almacene el rollo en un lugar seco y libre de polvo protegido con su bolsa plástica.

ADITIVOS de EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

WWW. ADITIVOS. COM.SV



Oficina de Ventas  
33 Avenida Sur #661, San Salvador  
PBX. 2234-8600  
E-Mail:ventas@aditivos.com.sv