



SELLADORES

ADI JUNTA C.J

Epoxico Semi-Rigido 100% Solidos para Relleno de Juntas de Control



DESCRIPCION:

ADI JUNTA C.J es un epoxico semi-rigido de dos componentes para rellenar juntas de construcción y control en pisos de concreto industriales. Este producto soporta los bordes de la junta y reduce el daño en los bordes causados por el tráfico de las ruedas. ADI JUNTA ha sido diseñado para usarse de acuerdo a la ACI 302, sección 4.10.

ADI JUNTA C.J es útil para juntas de contracción/construcción que son cortadas o formadas. ADI JUNTA C.J puede ser utilizado para la reparación de juntas dañadas o bordes deteriorados y grietas.

CARACTERISTICAS

Consistencia fluida, color gris.

Relación de mezcla 1 a 1.

Alta elongación para resistir desgarramiento debido a movimientos excesivos.

Insensitivo a la humedad para curar en ambientes húmedos.

Flexibilidad semi-rigida que no une a las losas o se convierte quebradizo con la edad.

Dureza óptima para soportar la carga de las ruedas mientras permite un movimiento moderado

ESPECIFICACIONES

Aceptado por USDA - Autorizado para uso en plantas de carne y pollo inspeccionada federalmente.

Cumple con ACI 302 guías para "Epoxy Joint Filler"

Cumple con todas las regulaciones V.O.C.

APLICACION

Preparación de la superficie - Concreto nuevo

Las juntas deben estar limpias y libres de curadores, selladores y cualquier otra sustancia extraña. Remover esta contaminación con chorro de arena o cepillo de alambre. Inmediatamente antes de aplicar el ADI JUNTA C.J remover el agua y el polvo de toda superficie con aire a presión libre de aceite.

Preparación de la superficie - Concreto Viejo

Juntas viejas deben tratarse para remover el material existente y ampliar las juntas de ser necesario. Usar arena fina para taponar las grietas de contracción en el fondo de la junta, dejando como mínimo 1" y manteniendo una relación profundo/ancho de 2 a 1.

Instrucciones de Mezcla

La temperatura del ADI JUNTA C.J debe ser de 50oF o mayor al momento de la mezcla. Mezclar cada componente separadamente luego mezclar totalmente la Parte A con la Parte B por un mínimo de tres minutos con un taladro de bajas revoluciones equipado con una paleta de mezclar pintura o tipo jiffy.

Aplicación

ADI JUNTA C.J puede aplicarse con una pistola de calafateo o vertido desde un envase apropiado. Dos pasadas pueden ser requeridas, ya que los materiales fluidos tienen la tendencia de regarse o asentarse.

Rellenar la junta en exceso, y una vez que el ADI JUNTA C.J está seco al tacto, lijar o cortar a ras de la superficie de concreto con una cuchilla afilada. Una llama caliente facilita el corte del ADI JUNTA C.J que está completamente endurecido. La junta debe estar a nivel con el piso para una transferencia efectiva de las cargas por las ruedas.

Si el ADI JUNTA C.J es instalado en un piso antes de que el encogimiento o retracción máxima haya ocurrido, puede aparecer una grieta ya sea de adherencia o de co-hesión. Esto no puede considerarse una falla del ADI JUNTA C.J, el cual continuara soportando los bordes de la junta y transferirá las cargas por las ruedas. Para resolver esta situación, limpie la grieta con SpecChem Solvent 100 y rellene la misma con ADI JUNTA C.J.

Rendimiento

La siguiente tabla brinda las guías teóricas para estimar el consumo de material en pies lineales por galón.

| Tamaño Junta | 1 1/2" Profundo | 2" Profundo | 2 1/2" Profundo |
|--------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 3/16" ancho | 68' por gal | 51' por gal | 41' por gal |
| 1/4" ancho | 51' por gal | 38' por gal | 30' por gal |
| 3/8" ancho | 34' por gal | 25' por gal | 20' por gal |

LIMPIEZA

Herramientas y Equipos: Material sin curar puede removerse con Thiner industrial u otro solvente aprobado. Desechar de acuerdo a las legislaciones

ADITIVOS de EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

WWW. ADITIVOS.COM.SV



Oficina de Ventas

33 Avenida Sur #661, San Salvador

PBX. 2234-8600

E-Mail:ventas@aditivos.com.sv



SELLADORES

ADI JUNTA C.J

Epoxico Semi-Rigido 100% Solidos para Relleno de Juntas de Control



locales, estatales y federales en cuanto a desechos. Remoción mecánica es necesaria con material curado.

radiación ultra-violeta tales como luz solar y ciertos tipos de luz artificial industrial. Mantenerlo alejado de alimentos y contenedores para alimentos.

EMPAQUE

1 galón y 2 galones

DATOS TECNICOS

| | |
|------------------------|-------------------|
| Color (mezclado) | Gris Claro |
| Relación de Mezcla | 1 a 1 por volumen |
| Vida en el pote a 75oF | 20 minutos |
| Seco al tacto a 75oF | 8-12 horas |
| Shore A Hardness | 90±5 |

ALMACENAJE

Almacenar ADI JUNTA C.J en su empaque original y mantenerlos cerrados herméticamente. No permita la acumulación de agua, polvo u otro contaminante. La vida de almacenaje del ADI JUNTA C.J bien almacenado es de dos años a partir de la fecha de fabricación.

LIMITACIONES/PRECAUCIONES

Siempre pruebe una pequeña cantidad del ADI JUNTA C.J para verificar que el producto ha sido mezclado correctamente y que endurecerá apropiadamente antes de continuar. No adelgazar con ningún solvente. La temperatura de la superficie y del aire deben ser como mínimo 50°F para su aplicación.

ADI JUNTA C.J no debe instalarse en pisos de concreto nuevos hasta que la contracción máxima haya ocurrido. La ACI.302 recomienda un mínimo de 3 meses para todos los epoxicos semi-rigidos. Mientras más tiempo se le permita al concreto curar antes de la instalación del ADI JUNTA C.J, mejor será el desempeño.

ADI JUNTA C.J no debe instalarse hasta que el edificio esté bajo un control de temperatura permanente. ADI JUNTA C.J está diseñado para un relleno de juntas profundo. La temperatura mínima de aplicación es de 50oF.

No adelgazar el ADI JUNTA C.J con solventes. No aplicar sobre agua empozada. No utilizar como sellador para juntas de expansión.

Los epoxicos pueden amarillarse, decolorarse o entizarse cuando se exponen a grandes fuentes

GARANTIA

LIMITACION DE LA GARANTIA

ADITIVOS DE EL SALVADOR garantiza que este producto está libre de defectos en su fabricación. Si el producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso indicado en su empaque al momento de usarse, ADITIVOS DE EL SALVADOR remplazara el producto defectuoso con producto fresco y Nuevo sin ningún costo para el comprador. ADITIVOS DE EL SALVADOR no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implícita en relación a este producto. No hay garantía de comerciabilidad. NINGUN RECLAMO DE NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DE EL PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DANOS QUE SE RECLAMAN.

RIESGO INHERENTE

El comprador asume todo el riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto.

ADITIVOS DE EL SALVADOR S.A DE C.V

33 Av. Sur No. 661 Col. Flor Blanca San Salvador, El Salvador CA

Tel: 2234-8600

Web: www.aditivos.com.sv

E-mail: asesoría@aditivos.com.sv

ADITIVOS de EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

WWW. ADITIVOS. COM.SV



Oficina de Ventas

33 Avenida Sur #661, San Salvador

PBX. 2234-8600

E-Mail: ventas@aditivos.com.sv